

ダイヤモンド複合軟磁性材

MBS/MBS-R



材質一覧表

材質	磁束密度 (T)			Hc (A/m)	透磁率 (-)	鉄損 (W/kg)				用途	特徴
	B2k	B10k	B30k			@15/50	@10/400	@1/10k	@1/50k		
MBS	0.94	1.48	1.79	251	595	10.2	51	-	-	モーター/ソレノイド	標準材
MBS-M	0.95	1.54	1.81	145	475	5.9	35	52	-	モーター/ソレノイド	低鉄損
MBS-R	0.47	1.27	1.71	230	202	-	40	17	137	リアクトル/インダクター	高周波/大電流対応